

Fibramid klarar kontakt med vatten och behåller då sin ursprungliga struktur. Vattnet tränger inte in i materialet utan rinner av. Även om denna egenskap redan finns i själva materialet kan man, vid särskilda behov, ändå beställa extra impregnering mot vatten, andra vätskor eller eld vid köp av en hel rulle (46 löpmeter).

Mindre områden av Fibramid kan impregneras separat och då levereras impregneringsvätskan i sprayburk (500ml).

Vattenavstötande och/eller brandklassning - Se under övriga produkter.

DATA FIBRAMID:		EN ISO:
Färg / Antal Bredd (cm)	18 + 6 basfärger 146-148cm (146cm True)	
Material Material Baksida Färg Baksida Black Out	Polyester 100% Polyuretaner 20/80% Black - Brown - white YES	
Vikt per kvm	346g /kvm (+/- 3%)	
Nötningsbeständighet. Slitstyrka. Ytludd / Noppor	> 45.000 ggr (gångar) 4 grader	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2 EN ISO 12945-2:2000
Sömnslidning Varp Vävt	2 mm 1,5 mm	EN ISO 12936-2:2004 EN ISO 12936-2:2004
Maximal kraft & töjning (remsmetoden) Varp Vävt	1237 N / 32,5% 395 N / 29,9%	EN ISO 13934-1:2013 EN ISO 13934-1:2013
Rivstyrkeegenskaper (Enkel rivmetod) Varp N Vävt N	46,3 N 36,4 N	EN ISO 13937-3 :2000 EN ISO 13937-3 :2000
Färghärdighet vid gnidning	4-5 3-4 (Torr)	EN ISO 105-X12:2016
Färghärdighet mot artificiellt ljus (Utfört med Xenonbåglampa)	4 grader	EN ISO 105-B02 _2014